

Prepn of ceramic oxide moulded bodies for tooth replacements - and then
setting the bodies and opt. facing

Patent Assignee: VITA ZAHNFABRIK RAUTER KG H (VITZ); VITA ZAHNFAB RAUTER
KG H (VITZ)

Inventor: DATZMANN G; THIEL N

Number of Countries: 009 Number of Patents: 006

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 599187	A1	19940601	EP 93118527	A	19931117	199421 B
JP 7067891	A	19950314	JP 93321112	A	19931125	199519
EP 599187	B1	19980930	EP 93118527	A	19931117	199843
DE 59309022	G	19981105	DE 93509022	A	19931117	199850
			EP 93118527	A	19931117	
US 5910273	A	19990608	US 93157541	A	19931126	199930
			US 95540751	A	19951011	
JP 3609110	B2	20050112	JP 93321112	A	19931125	200504

Priority Applications (No Type Date): DE 492242007 A 19921212; DE 492239549
A 19921125

Cited Patents: EP 311214; EP 477157

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 599187 A1 G 5 A61C-013/00

Designated States (Regional): CH DE FR GB IT LI NL

JP 7067891 A 4 A61C-013/083

EP 599187 B1 G A61C-013/00

Designated States (Regional): CH DE FR GB IT LI NL

DE 59309022 G A61C-013/00 Based on patent EP 599187

US 5910273 A A61C-013/00 Cont of application US 93157541

JP 3609110 B2 6 A61C-013/083 Previous Publ. patent JP 7067891

Abstract (Basic): EP 599187 A

Process for the prepn of a metal oxide-based tooth replacement material, comprises mechanically processing, depending on the patient's situation, a pre-manufactured ceramic moulded body comprising ceramic oxide components, such as aluminium oxide, magnesium oxide, zirconium oxide, titanium oxide or combinations thereof, and small amts of silicate additive, then setting the moulded body (opt at a later time) and then opt facing.

Where the o

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 599 187 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **93118527.6**

(51) Int. Cl.⁵: **A61C 13/00**

(22) Anmeldetag: **17.11.93**

Ein Antrag gemäss Regel 88 EPÜ auf Berichtigung im Anspruch 10 liegt vor. Über diesen Antrag wird im Laufe des Verfahrens vor der Prüfungsabteilung eine Entscheidung getroffen werden (Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-V, 2.2).

(30) Priorität: **25.11.92 DE 4239549**
12.12.92 DE 4242007

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.06.94 Patentblatt 94/22

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB IT LI NL

(71) Anmelder: **Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co KG**
Spitalgasse 3
D-79713 Bad Säckingen(DE)

(72) Erfinder: **Thiel, Norbert, Dr.**
Schweizerblick 25
D-79713 Bad Säckingen(DE)
Erfinder: **Datzmann, Gabriele**
Hauensteinstrasse 24
D-79713 Bad Säckingen(DE)

(74) Vertreter: **Meyers, Hans-Wilhelm, Dr. et al**
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-50667 Köln (DE)

(54) **Verfahren zur Herstellung von Zahnersatz auf Keramikbasis.**

(57) Verfahren zur Herstellung von Zahnersatz auf Metalloxidbasis, wobei

- ein vorgefertigter Rohling aus oxidkeramischen Werkstoffen, wie Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Zirkonoxid, Titanoxid und deren Kombinationen sowie geringen Mengen silikatischer Zusätze maschinell bearbeitet wird, unter Berücksichtigung der Situation am Patienten,
- der so erhaltene bearbeitete Formkörper verfestigt ist oder nachträglich verfestigt wird und
- gegebenenfalls verblendet wird.

Keramikformkörper zur Verwendung im beschriebenen Verfahren sind erhältlich durch Spritzen oder Pressen und nachträglicher Formung oder Formpressung eines metalloxidischen Werkstoffes oder einer Mischung von metalloxidischen Werkstoffen in pulveriger Form.

EP 0 599 187 A1

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Zahnersatz auf Keramikbasis sowie ein Keramikformkörper (Rohling), der in diesem Verfahren zum Einsatz gelangen kann.

Zahnersatz sind im allgemeinen Teile, die auf das natürliche Gebiß eines Patienten gesetzt werden, um dieses mit seiner natürlichen Funktion möglichst weitgehend wieder herzustellen. Diese Teile werden in sehr aufwendigen Verfahren hergestellt. Zunächst muß vom Zahnarzt der zu ersetzende Teil des Gebisses, z. B. einzelne oder mehrere Zähne, präpariert oder extrahiert werden. Nach Anfertigung eines Modells, z. B. durch Erstellen eines Abdrucks mit herkömmlichen Verfahren, wird dann vom Zahnarzt oder Zahntechniker der entsprechende Zahnersatz hergestellt. Dazu gehören Kronen, Brücken, In- und Onlays und andere.

Um einen zufriedenstellenden ästhetischen Eindruck des Zahnersatzes zu schaffen, kann dieser mit Materialien verblendet werden, die gute mechanische Eigenschaften besitzen und gleichzeitig den Farbeindruck natürlicher Zähne vermitteln. Als Material zur Verblendung von Zahnersatz oder Kronen usw. hat sich insbesondere Keramik bewährt.

Als Träger der Verblendung kommen nach dem Stand der Technik insbesondere Metallgerüste in Betracht, die aber neben dem Nachteil der aufwendigen und teuren Herstellung zumindest in Einzelfällen für den Patienten unverträglich sind.

Einige Nachteile von Restaurationen mit metallischen Gerüsten, wurde bereits durch die Verwendung von Kernmaterialien aus Keramik umgangen.

So wird in der EP 86 400 781.0 ein Verfahren beschrieben zur Herstellung von keramischen Restaurationen wie Brücken, Kronen, Inlays, Onlays etc., wobei zunächst ein Meistermodell angefertigt wird. Dieses Modell wird dupliert und der so erhaltene Abdruck mit einem Spezialgips ausgegossen. Auf das entformte Gipsgerüst wird ein feinkörniger oxidkeramischer Schlicker aufgetragen. Dabei entzieht der Gipsstumpf sofort den Flüssigkeitsanteil und es entsteht eine fast trockene Masseschicht, die sich gut zu dem gewünschten Gerüst ausarbeiten läßt. Das vorliegende Gerüst wird mit dem Gipsstumpf in dem Temperaturbereich gesintert, in dem noch keine Schwindung eintritt. Zur Erzielung der hohen Biegefestigkeit wird das poröse Gerüst in einem Infiltrationsbrand mit Glas getränkt.

Dabei ist die Verarbeitung in hohem Maße von der Geschicklichkeit des Zahntechnikers abhängig. Außerdem ist eine Nachbearbeitung des Gerüsts durch seine hohe Festigkeit und Zähigkeit kaum möglich.

Duret beschreibt die Verwendung von CAD/CAM-Methoden zur Konstruktion und Fertigung von Zahnprothesen. Dabei wird ein Zahn-

stumpf in seiner Umgebung aus mehreren Richtungen mit einer Videokamera aufgenommen, die Aufnahmen digitalisiert und einen CAD-fähigen Computer in eine dreidimensionale Abbildung umgerechnet. Der Zahnersatz läßt sich auf dem Bildschirm gemäß gespeicherten Modellen auf dem Stumpf konstruieren. Die Prothese wird dann durch eine computergesteuerte Mikrofräse aus einem vorgefertigten Block des gewählten Materials, Metall oder Keramik, herausgearbeitet. Die dabei verwendeten Materialien sind im Falle von Keramikmaterialien solche, die nicht die optimale Festigkeit erreichen.

Die DD 261,741 A1 beschreibt ein Verfahren, wobei ebenfalls Inlays, die aus Glaskeramik bestehen, ihre Form durch maschinelle Bearbeitung erhalten. Diese maschinelle Bearbeitung kann mit Hilfe von elektrooptischen Abtastungen des Zahnes oder dem Kopierfräsen erfolgen. Die dabei zu verwendende Glaskeramik weist nicht die hohen Festigkeitswerte auf, die mit modernen Keramikmaterialien erreichbar sind, aber aufgrund der Härte maschinell nicht mit vertretbarem Aufwand bearbeitbar sind.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es somit ein Verfahren anzugeben, mit dem Zahnersatz auf Keramikbasis wirtschaftlicher hergestellt werden kann und Materialien in Form von Rohlingen, die unter optimalen Bedingungen industriell gefertigt werden, zum Einsatz kommen. Dabei sollen die Vorteile der modernen oxidkeramischen Werkstoffe mit sehr hoher mechanischer Festigkeit genutzt werden können.

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

Als Formkörper (Rohlinge), die im erfindungsgemäßen Verfahren zum Einsatz kommen können, sind Rohlinge zu nennen, die aus Keramik auf der Basis von Aluminiumoxid, Spinell, Titanoxid, Zirkonoxid oder Kombinationen davon sowie geringer Mengen silikatischer Zusätze hergestellt worden sind. Die Rohlinge können in Anlehnung an die Verfahrensweise wie sie in der EP 86 400 781 beschrieben ist, hergestellt werden.

Zur Herstellung der Formkörper kann Metall-oxidpulver in vorgegebenen Formen gegossen bzw. gepreßt werden, aus denen dann entsprechende Blöcke porös gesintert werden können. Wird das pulverförmige Material mit einem Bindemittel versetzt zur besseren Formbarkeit, wird dieses vorzugsweise ausgebrannt, wonach dann die Sinterung erfolgt

a) der Zahnersatz direkt herausgearbeitet wird und anschließend durch Glasinfiltration verfestigt wird bzw.

b) die porösen Blöcke durch die Infiltration von Glas verfestigt werden und anschließend der Zahnersatz herausgearbeitet wird.

Die Formkörper (Rohlinge) sind zur besseren Bearbeitbarkeit, vorzugsweise mit einer Halteeinrichtung versehen, beispielsweise ein im Formkörper verankerter, aus demselben herausragender Stift. Der Stift kann zum Beispiel in einer Kontaktfräseeinrichtung eingesetzt werden und fixiert den Rohling bei der Bearbeitung.

Vorzugsweise erfolgt die mechanische Bearbeitung des Rohlings durch eine Schleif- und/oder Frästechnik mit CAD/CAM unterstützten Verfahren bzw. durch Kopierschleifverfahren. Dabei ist es möglich, die präparierten Zähne im Mund fotografisch oder digital oder mittels konventioneller Methoden zu erfassen. Bei konventioneller Vorgehensweise wird zunächst von dem entsprechend präparierten Zahn oder Bereich des Gebisses ein Abdruck genommen, der dann direkt kopiert oder durch Laser digitalisiert und in einem Computer eingelesen werden kann. Diese Daten dienen dann der rechnergestützten Anfertigung des genau an die Bedürfnisse des Patienten angepaßten Zahnersatzes wie Kappen, In- und Onlays, Brücken etc.

Es ist jedoch auch möglich die Situation im Patienten durch fotografische Aufnahme und Einspeisung entsprechend digitalisierter Daten zu erfassen. Ebenso möglich ist die direkte Übernahme der Situation im Munde des Patienten ebenfalls beispielsweise durch Laser- oder Kontaktkopieren.

Die EP 0 455 855 beschreibt zum Beispiel eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erstellung von zahnmedizinischen Prothesen und Paßkörpern.

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daß ausgehend von standardisiertem Material, wie es der insbesondere industriell vorgefertigte Rohling darstellt, direkt der geformte Körper für die entsprechende Restauration hergestellt werden kann, praktisch maßgeschneidert auf die Situation des Patienten ohne die recht komplexen und störungsanfälligen Dublierschritte zu durchlaufen, wie sie in der herkömmlichen Zahntechnik erforderlich sind.

Wenn die gewünschten, an die Situation des Patienten angepaßten Formteile auf Keramikbasis anhand der Vorlage gefräst und geschliffen worden sind, erfolgt die Behandlung des Formteils mit der Glasschmelze. Dies geschieht ebenfalls wie in der EP 86 400 781.0 beschrieben. Dabei soll das Glas die Eigenschaft besitzen, das Keramikformteil vollständig zu benetzen. Die entsprechenden Benetzungseigenschaften des Glases können durch Einführung von Zuschlagsstoffen wie Boroxid, Bleioxid oder Vanadiumoxid variiert werden. Bevorzugt ist die Verwendung von solchen Gläsern, deren Ausdehnungskoeffizient unter oder nahe desjenigen des Keramikformteiles liegt, so daß eine zufriedenstellende Stabilität der dentalen Restauration gegenüber thermischem Schock gegeben ist. Die Infiltration erfolgt beispielsweise bei ca. 1.100 °C, wobei das geschmolzene Glas in die Kapillaren des

Keramikformteiles eindringen kann.

Daran kann sich dann eine Verblendung des infiltrierten Keramikformteiles anschließen. Dies kann beispielsweise mit einer oder mehreren Keramikschichten erfolgen, die verschiedene optische Eigenschaften und Tönungen haben, so daß der Restauration das Aussehen natürlicher Zähne gegeben werden kann. Selbstverständlich sind diese Verfahrensschritte auch möglich für Teilrestaurationen wie Inlays, Onlays, Brücken etc.

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht bei Anwendung von CAD/CAM-Verfahren einen rechnerischen Vorhalt für die spätere keramische Verblendung mit z. B. Vitadur α. Dies ist insbesondere auch bei der Verwendung von Spinell als keramischem Kernmaterial möglich. Auf solche Art hergestellte Formteile kann dann die Verblendung auch durch Aufsprühen von bekannten Materialien wie Vita-Dur, -Dentin, -Opakdentin und -Schmelz mit dem Spray-on-System und anschließendem Brennen durchgeführt werden. Damit lassen sich gute mechanische Werte (infiltriertes Spinell 300 bis 400 MPa) natürliche Transluzenz der gesamten Arbeit, gute Paßgenauigkeit und einfaches, schnelles Verblenden realisieren.

Insgesamt ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren die folgenden Vorteile gegenüber den Verfahren aus dem Stand der Technik, nämlich hervorragende maschinelle Bearbeitungsmöglichkeit des porösen Formkörpers, nach Infiltration hohe mechanische Festigkeit im Dreipunkt-Biegetest. Diese beträgt für infiltriertes Aluminiumoxid etwa 450 bis 500 MPa und für die Kombination Aluminiumoxid/Zirkonoxid 500 bis 700 MPa.

Daraus ergeben sich als mögliche Einsatzgebiete die Einzelkronenpräparation im gesamten Kiefer, Brücken im Frontzahn- und prämolaren Gebiet, wo es ganz besonders auf ästhetische Wirkungen ankommt. Durch die Fabrikvorfertigung der Metalloxidformteile werden mögliche zahntechnisch bedingte individuelle Fehler weitgehend vermieden. Die Kombination mit Verblendkeramik liefert gute ästhetische Wirkung.

Bei entsprechend verbesserten mechanischen Bearbeitungsverfahren ist es auch möglich gemäß der Erfindung bereits infiltrierte Rohlinge zu verwenden und daraus entsprechende Restaurationen zu fräsen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Zahnersatz auf Metalloxidbasis, wobei

- ein vorgefertigter Rohling aus oxidkeramischen Werkstoffen, wie Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Zirkonoxid, Titanoxid und deren Kombinationen sowie geringen Mengen silikatischer Zusätze ma-

- schinell bearbeitet wird, unter Berücksichtigung der Situation am Patienten,
- der so erhaltene bearbeitete Formkörper verfestigt ist oder nachträglich verfestigt wird und 5
 - gegebenenfalls verblendet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei im Falle von Mischoxiden diese im Gefüge vorliegen, insbesondere als Spinell. 10
3. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 und/oder 2, wobei die Bearbeitung des Rohlings maschinell mit Unterstützung durch geeignete Verfahren, wie CAD/CAM-Verfahren, erfolgt. 15
4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Situation am Patienten durch vorher gewonnenen Abdruck nachgestellt wird und durch geeignete Verfahren, wie CAD/CAM-Verfahren, der Rohling angepaßt wird. 20
5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Situation am Patienten direkt "online" erstellt wird und über CAD/CAM-Verfahren der Rohling angepaßt wird. 25
6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Zahnersatz, Brücken, Kappen, Inlay, Onlay, Veneer oder Teile derselben ist. 30
7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Festigung des so hergestellten Keramikformkörpers durch Behandlung des porösen Rohlings auf Keramikbasis mit einer Glasschmelze erfolgt. 35
8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der verfestigte Keramikformkörper mit an sich bekannten Verfahren verblendet wird. 40
9. Keramikformkörper (Rohling) zur Verwendung in einem Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, erhältlich durch Spritzen oder Pressen und Formung oder Formpressung eines metalloxidischen Werkstoffs oder eine Mischung von metalloxidischen Werkstoffen in pulveriger Form. 45
10. Keramikformkörper nach Anspruch 9 erhältlich durch Spritzgarnituren des oxidkeramischen Werkstoffes in pulveriger Form, Trockenverpressen des Spritzgranulates, Ausbrennen des 50

Binders und Sintern des so erhaltenen Formkörpers.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 93 11 8527

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
Y	EP-A-0 477 157 (SANDVIK) * das ganze Dokument * ---	1-10	A61C13/00
Y	EP-A-0 311 214 (ELEPHANT EDELMETAAL B.V.) * das ganze Dokument * -----	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
			A61C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchemerit		Abschlußdatum der Recherche	
DEN HAAG		2. Februar 1994	
		Prüfer	
		Vanrunxt, J	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	